

DESCRIZIONE

Fissativo acrilico base acqua per interni ed esterni. Regola l'assorbimento e facilita l'aderenza delle finiture su supporti leggermente assorbenti o sfarinanti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottima penetrazione nel supporto,
- Regola l'assorbimento delle superfici.
- Inodore, esente da solventi
- Ricopribile con tutti i tipi di pitture a base acqua

SOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI

- EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) secondo EN 15804 che dichiara il ciclo di vita del prodotto (LCA Life Cycle Assessment)
- Il prodotto può essere impiegato in cantieri che rientrano nell'ambito del Decreto CAM Edilizia criteri obbligatori (versione 23 giugno 2022, s.m.i. e versione 24 novembre 2025)
- Contribuisce all'ottenimento dei crediti per i protocolli ambientali LEED, BREEAM e WELL
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (VOC) nell'ambiente.
- Contenuto VOC < 1 g/l

COLORE

Incolore (lattiginoso)

BRILLANTEZZA

Opaco

DATI PRINCIPALI A 20° C e 50% U.R.

Peso specifico	Circa 1 ± 0,05 Kg/l
Contenuto solido in volume	Circa 26 %
Resa teorica/consumo	Circa 10 m ² /l (diluito 1:4) a seconda all'assorbimento del supporto
Tempi d'essiccazione	Secco al tatto: dopo 2 ore Ricopribile: dopo 6 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'inflammabilità (DIN 53213)	Non rilevante

ISTRUZIONI PER L'USO

MISCELAZIONE	Miscelare accuratamente prima dell'uso.
APPLICAZIONE	Pennello a setole lunghe
Diluente consigliato	Acqua
Volume del diluente	Massimo 1:4 con acqua (1 litro di fissativo - 4 litri d'acqua)
Diametro dell'ugello	-
Pressione all'ugello	-
Solvente per la pulizia	Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso

CICLI D'INTERVENTO**Preparazione del supporto**

Agire su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Sigma Fungisol. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sale. N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

Fissativo

Applicazione del fissativo, in funzione del tipo di supporto:

1 x Sigmafix Universal	Incolore	Acqua
------------------------	----------	-------

Finitura

Possono essere utilizzate tutte le idropitture della linea Sigma, con eccezione del sistema Sigma Siloxan che prevede appositi fissativi.

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%. Non applicare il prodotto su muri assolati e proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI**SIGMAFIX UNIVERSAL – Specifica prodotto**

Fissativo acrilico incolore a base acqua senza solventi COV <1g/l per interni ed esterni. Regola l'assorbimento degli intonaci e delle vecchie idropitture. Diluibile con acqua max 1:4. Resa teorica: 10 m²/l. Con contenuto solidi in volume pari a circa 26% e peso specifico di circa 1,0 Kg/l