



24940050 DUALFOND 06

fondo finitura acrilico all'acqua



Fondo-finitura acrilico all'acqua per interno e per esterno. Dotato di ottima aderenza ottimo potere riempitivo, uniforme e maschera le imperfezioni dei supporti. Due mani lavoro finito. Pregevole effetto estetico. Prodotto versatile. Spessore max 600 µm



Data di revisione	28/06/2023
Composizione	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilstirenica. Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.2.FB
Proprietà principali	• uniformante e mascherante • adatto per esterno ed interno • fondo-finitura
Impieghi	Come fondo-finitura acrilico all'acqua per facciate di costruzioni all'interno e all'esterno.
Colore	Bianco

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)		kg/l	1,580 ± 0,040
pH			8,50 ± 0,50
Viscosità Brookfield @10 rpm @20°C		cPs	42.500 ± 2.500
Aspetto del film			opaco
Essiccazione al tatto		ore	1
Essiccazione in profondità		ore	24
Sovraverniciabilità		ore	6-8

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Rullo, pennello
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Rullo 10-15%, pennello 15-20%
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.



. Resa teorica

5-7 m²/l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Ciclo applicativo

SUPPORTI NUOVI

Devono essere ben stagionati, asciutti, spolverati, e privi d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. Se i supporti non sono particolarmente assorbenti, applicare direttamente Dualfond 06 fondo-finitura

1. Per interno applicare una o due mani se si ha la necessità di utilizzarlo come finitura. Rifinire la parete con una o due mani di una qualunque pittura per interno
2. Per esterno ed interno, applicare due mani di Dualfond 06 fondo-finitura come ciclo a finire
3. Per esterno applicare due mani di Dualfond 06 fondo-finitura e completare il ciclo con una o due mani di pittura per esterno tipo quarzo, acrisilossanico o silossanico, qualora si abbia la necessità di ottenere una finitura colorata

SUPPORTI GIA' PITTURATI

Asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Anche le tempere magre devono essere asportate. Applicare direttamente Dualfond 06 fondo-finitura. Nel caso di pitture particolarmente sfarinanti, procedere all'asportazione del film, applicare 1 mano di Fixacril fissativo dopo 6/12 ore procedere all'applicazione di Dualfond 06 fondo-finitura. Successivamente comportarsi come descritto per i supporti nuovi

Non applicare su pareti calde o direttamente investite dai raggi solari soprattutto in estate. Applicare il prodotto sopra i 5°C. Non applicare con forte vento, nebbia o prevedibile pioggia imminente.

Note

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

A/A - , massimo 30 G/L(2010).
Valore massimo C.O.V. contenuto in DUALFOND 06 pronto all'uso: 30 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di una mano o due mani di DUALFOND 06 fondo finitura acrilico all'acqua, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

**Rival è un
marchio di**

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

C.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

**Colorificio
Sammarinese
SpA**

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com



Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
