

31099151 P100 DECORLAV BIANCO BASE

Idropittura lavabile opaca per interni



Idropittura lavabile ad alte prestazioni, ottima adesione, copertura, opacità e dilatazione. Idonea per tutti i tipi di supporti murali, per interno, opaca. Colorabile con il Sistema Tintometrico Colormaker. Classe di lavabilità 2.



Data di revisione	24/11/2023
Composizione	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilstirenica. Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.2.FB
Proprietà principali	• ottima copertura • ottima lavabilità • elegante effetto estetico
Impieghi	In edilizia come pittura murale acrilica di alta qualità per interni. Questo prodotto ha un aspetto morbido e vellutato e una spiccata lavabilità.
Colore	Bianco base, basi Colormaker. Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,600 ± 0,050
Viscosità Brookfield @20 rpm	C055	cP	21.000 ± 2.000
pH	C030		9,1 ± 0,3
Permeabilità al vapore d'acqua	EN ISO 13300		1 Classe V1 (alta permeabilità)
Granulometria	EN ISO 13300	µm	<100 fine
Resistenza alla spazzolatura ad umido	EN ISO 13300		Classe 2
Brillantezza	EN ISO 13300	GU	2,8 @ 85°

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min + 5°C / max + 35°C U.R. < 80% Temperatura supporto min + 5°C / max + 35°C e di almeno 3°C al di sopra del punto di rugiada (dew point).
. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, airless.
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Rullo 20-30%, pennello 20-25%, airless 25-40%

Rival è un marchio di Via del Camerario 7 c.o.e SM00026
47891 Falciano, San Marino Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Colorificio T +378 (0549) 905 515 Riconoscimento giuridico
Sammarinese F +378 (0549) 908 453 n. 26 del 20 maggio 1944
SpA
colorificio@colsam.com
colsam.com rivalcolorificio.com

RIVAL

- . Miscelazione Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente il diluente sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
- . Resa teorica 12-15 m²/l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.
- . Tempo fra una mano e l'altra 6-8 ore
- . Pulizia dell'attrezzatura Con acqua subito dopo l'uso.

Ciclo applicativo

Su supporti nuovi o già pitturati portanti:

accertarsi che il supporto sia stagionato da almeno 30 giorni, perfettamente coeso e senza tracce di polvere o sporco. Applicare quindi una mano di FISSACOL FONDO opportunamente diluito.

Su supporti vecchi e/o sabbiosi:

trattare il supporto con FIXACRIL FISSATIVO opportunamente diluito.

Su supporti già pitturati con finiture non portanti e sfoglianti:

eliminare le parti non coese con idrolavaggio o sverniciatura, lasciare asciugare e rinforzare l'intonaco con RIVALFIX pronto all'uso.

Su supporti aggrediti da alghe e muffe:

bonificare la parete con TITANSAN lasciando agire per 24/36 ore. Additivare P100 DECORLAV BIANCO BASE con l'additivo AM100.

Su pareti in cartongesso o con presenza di stuccature a base gesso:

applicare FIXACRIL FISSATIVO opportunamente diluito.

Note

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

A/A - , massimo 30 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V.contenuto in P100 DECORLAV BIANCO BASE pronto all'uso: 12.180 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di 31099151L4234 P100 DECORLAV BIANCO BASE idropittura lavabile opaca per interni, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.