

SX04

SILOSSACRIL+

intonachino fibrato con antialga



Intonachino minerale fibrato a base di resine acrilisilossaniche. Con antialga ad effetto compatto continuo. Massima resistenza agli agenti atmosferici, idrorepellente, pregevole effetto estetico finale. Perfetto per la finitura su Sistemi di Isolameto Termico. Prodotto omologato CE disponibile nelle grane 1,0 - 1,2 - 1,5 mm



/e

Data di revisione	09/06/2026
Composizione	RPAC per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, acrlsilossanica . Classificata secondo UNI 8681: D4.C.0.A.2.FC
Proprietà principali	• buona traspirabilità • alto potere riempitivo • idrorepellente
Impieghi	Come rivestimento protettivo e decorativo per facciate di palazzi con pregevole effetto estetico.
Colore	Bianco base, basi Colormaker. Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022		1,890 ± 0,030
pH	C030		9,15 ± 0,35
Viscosità Brookfield @100 rpm	C102		15.000 ± 2.000
Assorbimento d'acqua dopo 24h	UNI EN 1062-3		0,032kg/m2h0,5 Classe W3 (bassa permeabilità)
Permeabilità al vapore d'acqua	UNI EN ISO 7783-2:20	m	0,40 Classe V2 (media permeabilità)
Prova di resistenza alla trazione		MPa	0,6

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80%
. Metodo di applicazione	Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Diluente	Spatola americana
. Diluizione	Acqua
	pronto all'uso, diluire 1% al massimo

Rival è un marchio di Via del Camerario 7 c.o.e SM00026
47891 Falciano, San Marino Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Colorificio T +378 (0549) 905 515 Riconoscimento giuridico
Sammarinese F +378 (0549) 908 453 n. 26 del 20 maggio 1944
SpA
colorificio@colsam.com
colsam.com rivalcolorificio.com

RIVAL

- . Miscelazione Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente il diluente sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
- . Resa teorica differente nelle diverse granulometrie:
1,0 mm 1,6 – 2,0 kg/ m2 (per mano)
1,2 mm 2,0 – 2,5 kg/ m2 (ad una mano)
1,5 mm 2,5 – 3,0 kg/ m2 (ad una mano)
- . Pulizia dell'attrezzatura Con acqua subito dopo l'uso.

Ciclo applicativo

Supporti idonei sono:
intonaco civile di malta bastarda o equivalente;
intonaco di malta bastarda di sabbia vagliata tirata a frettazzo fine;
elementi prefabbricati in conglomerati di cemento a superfici compatte, uniformi e piane.
Tutti ben asciutti e stagionati, esenti da macchie di unto od altro sporco accidentale compresa la sabbia non bene aderente.
Si consiglia la preparazione del fondo con una mano di FIXACRIL FISSATIVO o ISOLMUR QUARZ FONDO al fine di garantire un'aderenza perfetta.
Dopo l'applicazione con frattazzo d'acciaio, spianare la superficie facendo uso dello stesso strumento o con spatola in plastica. Non si deve lasciare passare troppo tempo per evitare che si vedano le attaccature.

Note

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

C/A - , massimo 40 G/L(2010).
Valore massimo C.O.V. contenuto in SILOSSACRIL+ pronto all'uso: 40 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 1 mano a spatola e successiva lisciatura di SILOSSACRIL+, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare . Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e /o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
